



CODIGO CT - 437

## SELLADOR DE SILICONA SUPER SEALANT - ALMENDRA

### CARACTERÍSTICAS

- Silicona para sellado, aun en presencia de agua
- Resistente al moho
- Resiste químicos y aceites
- Curado rápido
- Fácil de remover exceso
- Muy duradero
- Flexible y no cuartea
- Resistente a temperaturas entre  $-60^{\circ}\text{F}$  y  $+650^{\circ}\text{F}$

### PROPIEDADES

**Apariencia:** Liquido con olor a vinagre. Cura para crear un sello de goma color almendra.

**Gravedad especifica:** 1.04 gr/cc

**No volátiles:** 9-11 %

**Solubilidad en Agua:** Insignificante

**Tipo químico:** Polydimetil siloxano

**Estabilidad en almacenaje:** Mantener lejos de temperaturas elevadas y llamas

**Punto de Ebullición:**  $212^{\circ}\text{F}$

**Inflamabilidad:** Material combustible de nivel 1 (NFPA Código 30B)


**Empaque:** Caja de 12 Tubos  
8 oz./Tubo

SUPER SEALANT ALMENDRA es una goma uní-componente de silicona, formulado especialmente para vulcanizar a temperaturas ambientales, aun en la presencia de agua. El curado es rápido y deja una goma y sello duradero y muy adherente a una infinidad de superficies. Este sellador de silicona es anti-moho y muy resistente a la intemperie. Puede ser utilizado para formar sellos, adherir superficies y aislar y proteger. Utilice en lugar de pegas convencionales, corcho, látex, asbestos y otros. Use en trabajos con ventanas, bañeras, metales, vidrios, tuberías, reparación de bombas de agua, piscinas, fibra de vidrio, etc.

Para aplicar, simplemente retire el pedazo de goma ya curado dejado en la salida del aplicador y aplique haciendo presión con el dedo en el lateral del tubo de salida, dejando una línea o capa uniforme sobre la superficie deseada, previamente limpia. La adhesión toma unos 10 a 15 minutos y la cura total toma 24 horas. La mayor fuerza de la goma se desarrolla completamente a los 7 días. Luego de usar, accione el tubo aplicador para dejar nuevamente una punta de producto que forme un tapón en la punta.

Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones adicionales. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron  
3911 SW 47th AVE  
Davie, Florida 33314  
Tel: (954) 584 - 4530  
Fax: (954) 584 - 4531  
[www.chemtron.com](http://www.chemtron.com)



- Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias usuales de fabricación

PRODUCTOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO